

# DS-258

## DECO MICRO FLEX



Πατητή σε μορφή πάστας



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. Στη σύνθεσή του περιέχονται κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες που προσδίουν στο υλικό άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή σε τριβή και μοναδικά λεία τελική επιφάνεια. Ιδανικό για εσωτερική χρήση σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε όψεις κτιρίων και κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.ά. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

### • Γρήγορο στέγνωμα.

### • Δυνατότητα εφαρμογής βερνικιού ακόμη και την επόμενη μέρα.

- Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται μέσω του συστήματος DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml), παρέχοντας τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντάς την σταδιακά ή και τμηματικά.

- Ιδανική λύση για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DS-258 DECO MICRO FLEX είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε τοίχους, καθώς και ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νυπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. Ιδανική και για την αλλαγή απόχρωσης, αλλά και για την επισκευή φθαρμένων και ρηγματωμένων επιφανειών επενδυμένων με πατητή τσιμεντοκονία, ειδικά δε

### ■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Εξαιρετική κάλυψη ρωγμών με αντοχή στις συστολοδιαστολές.
- Ιδιαίτερη κάλυψη, ακόμη και με μία μόνο στρώση.
- Ιδιαίτερη πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

# DS-258

## DECO MICRO FLEX



### Πατητή σε μορφή πάστας

όπου απαιτείται ταχύτητα στην εφαρμογή και γρήγορη παράδοση ενός έργου. Το ιδιαίτερο και λιτό ύφος της, αλλά και η ευκολία και η καθαρότητα στην εφαρμογή της, την καθιστούν μία πραγματικά ξεχωριστή, γρήγορη και οικονομική επιλογή (λόγω της μεγάλης της καλυπτικότητας και της αντοχής της σε μικρό πάχος εφαρμογής) για όσους θέλουν να ανακαυνίσουν ή να διακοσμήσουν την κατοικία τους ή τον επαγγελματικό τους χώρο. Η λεπτή αλλά πανίσχυρη στρώση της, μετατρέπει παλαιούς, φθαρμένους ή εκτός μόδας χώρους (τοίχους, ταβάνια και δάπεδα), σε μοντέρνους, αλλά και σε παραδοσιακούς.

#### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, επίπεδες, καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλές και ξεφλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία.

**Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και σκυρόδεμα,** αφού λειανθούν με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και καλυφθούν πιθανές ατέλειες με SUPER FLEX POWDER, ξεσκονίζονται και ασταρώνονται με AQUAFIX.

**Νέες επιφάνειες από γυψοσοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα** ασταρώνονται με AQUAFIX. Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ γυαλόχαρτάρισμά τους με πατόχαρτο.

**Σε ήδη βαμμένες αλλά ξεφλουδισμένες επιφάνειες,** αφαιρούμε τις σαθρές και ξεφλουδισμένες βαφές, καθαρίζουμε και ασταρώνουμε με AQUAFIX.

**Σε ξύλινες αδρές, άβαφες επιφάνειες,** προστατεύουμε από σαράκι, μύκητες, υγρασία, με συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL WOOD Protection/Conditioner.

**Σε περίπτωση που δεν είναι επίπεδες (δάπεδα),** προτείνεται ως υπόστρωμα η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας DS-250 ή DS-252 FLEX, εγκιβωτίζοντας αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα DS-4160, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον τρόπο χρήσης των αντίστοιχων προϊόντων.

**Αν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο, πλακάκι ή μωσαϊκό,** ασταρώνουμε με χαλαζιακό αστάρι DS-255 ή DS-290 και επενδύουμε με πατητή τσιμεντοκονία DS-250 ή DS-252 FLEX.

**Αν το υπόστρωμα αφορά επένδυση πατητής τσιμεντοκονίας που χρήζει επισκευής, τότε,** επισκευάζουμε τοπικά τις τριχοειδείς ρωγμές και αφήνουμε να στεγνώσει. Μετά την ως άνω προετοιμασία ανά επιφάνεια εφαρμογής, ακολουθεί η τελική εφαρμογή με DS-258 DECO MICRO FLEX.

#### 2. Εφαρμογή

Επιλέγουμε μία από τις έτοιμες αποχρώσεις λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο ή χρωματίζουμε τη λευκή με το δοσομετρικό σύστημα σε σύριγγες DUROCOLOR της DUROSTICK. Έχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας δεκάδων αποχρώσεων του γκρι με την ανάμειξη της λευκής πάστας με τις γκρι (ανοιχτό, σκούρο) ή και τις γκρι μεταξύ τους, αλλά και πολλές άλλες αποχρώσεις μέσα από την ανάμειξη της λευκής πάστας με αυτές που μέσω του συστήματος DUROCOLOR έχουμε χρωματίσει. Εφαρμόζεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε μία έως δύο επιστρώσεις συνολικού πάχους 1,2 έως 1,4mm. Η δεύτερη επιστρώση ακολουθεί όταν η πρώτη έχει στεγνώσει, δουλεύοντας με τη σπάτουλα προς διάφορες κατευθύνσεις. Επαναλαμβανόμενα πατήματα με τη σπάτουλα αποδίδουν ιδιαίτερα εφέ και έντονα 'νερά - κύματα', ανάλογα με τον χρωματισμό που έχουμε επιλέξει. Πιο σκούρες επιφάνειες δημιουργούνται με περισσότερα πατήματα με τη σπάτουλα. Αν επιθυμούμε η πατητή μας να έχει ομοιόμορφο χρώμα, χωρίς εφέ και 'νερά', θα πρέπει να την εφαρμόσουμε σε μία έως δύο επιστρώσεις και να την αφήσουμε να στεγνώσει. Μετά το στέγνωμά της τρίβουμε την επιφάνεια με πατόχαρτο από No180 και άνω. Η εναλλαγή στο πατόχαρτο από No180 έως και No240 αποδίδει ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια έτοιμη να δεχθεί το βερνίκι που θα ακολουθήσει. Μετά από μία ημέρα (ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος) και αφού το υλικό έχει στεγνώσει πλήρως, ερχόμαστε να ενισχύσουμε την προστασία στην επιφάνεια.

Για εσωτερικές κάθετες επιφάνειες, χωρίς υγρασία, συνιστάται η εφαρμογή του ματ βερνικιού DECOFIN AQUA, καθώς είναι απολύτως άσομο κατά την εφαρμογή του.

Για εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού ματ βερνικιού διαλύτου

# DS-258

## DECO MICRO FLEX



### Πατητή σε μορφή πάστας

**VISTA.** Εάν υπάρχει ιδιαίτερη καταπόνηση, όπως είναι τα δάπεδα, εφαρμόζουμε το πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE ή το υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών DECOFIN AQUA PU (ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, καθώς είναι άσομο). Τα βερνίκια εφαρμόζονται σε δύο επιστρώσεις. Σε περιπτώσεις που το νερό λιμνάζει, π.χ. ντουζιέρες, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τρεις επιστρώσεις. Η κάθε επιστρώση ακολουθεί, εφόσον έχει στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη. Εύκολα στη χρήση, θα `αποτρέψουν' το λέκιασμα των επιφανειών.

#### ■ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- **Ο χρωματισμός της μέσω του συστήματος DUROCOLOR:** Επιλέγουμε μία από τις 120 αποχρώσεις πολλαπλασιάζοντας τα ml της κάθε απόχρωσης με τον συντελεστή 0,2. Για παράδειγμα επιλέγουμε την απόχρωση №90. Από τη σύριγγα №9 υπολογίζουμε 3ml που είναι η συνταγή και πολλαπλασιάζουμε 3ml x 0,2 = 0,6ml ανά kg παστώδους πατητής. Μικρή απόκλιση που ενδέχεται να υπάρχει, οφείλεται στη μέθοδο εφαρμογής, το 'πάτημα' και την επιθυμητή τεχνοτροπία.
- Καθαρίζετε συχνά τη σπάτουλα εφαρμογής με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, προκειμένου να μην παραμένουν υπολείμματα υλικού και δημιουργηθούν γραμμές ή μαυρίλες.
- Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την εφαρμογή του βερνικιού, η τελική απόχρωση μεταβάλλεται-σκουραίνει ακόμη και στις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για να είστε απόλυτα σίγουροι για το αισθητικό αποτέλεσμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εφαρμογή σε ένα μικρό δείγμα δοκιμαστικά, πριν την τελική εφαρμογή στο σύνολο της επιφάνειας.
- Σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και σε χώρους που καθαρίζονται συχνά με ισχυρά καθαριστικά, πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος του βερνικιού κάθε 1 χρόνο.
- Στην περίπτωση που η εφαρμογή αφορά ολική επικάλυψη σε δάπεδα, προστατεύστε, τοποθετώντας στις βάσεις των επίπλων ειδικά αυτοκόλλητα με τσόχα (πέλματα).

#### ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

#### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,6-0,7kg/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

#### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

#### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

#### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 5kg (σε παλέτα 120 δοχείων)  
Δοχείο 15kg (σε παλέτα 48 δοχείων).

# DS-258

## DECO MICRO FLEX



### Πατητή σε μορφή πάστας

#### DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ



**Σε ολική επικάλυψη δαπέδων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κ.ά.) που δέχονται ιδιαίτερη καταπόνηση ή είναι βαριάς κυκλοφορίας ή/και υψηλής επισκεψιμότητας, είναι απαραίτητο να αυξήσουμε τις αντοχές σε τριβή και**

**χάραξη.** Η εφαρμογή πραγματοποιείται με την προσθήκη του **DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ** στο δοχείο της **DS-258 DECO MICRO FLEX**. Κατά την ανάμειξη των δύο συστατικών φροντίζουμε έτσι ώστε να αδειάσουμε όλη την ποσότητα του σκληρυντή στο δοχείο. Αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου προκύψει πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος.

#### Διατίθεται σε:

**Δοχείο 156gr** ως πρόσθετο σε 5kg

DS-258 DECO MICRO FLEX.

**Δοχείο 470gr** ως πρόσθετο σε 15kg

DS-258 DECO MICRO FLEX.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>■ Μορφή - Χρώμα</b>	Πάστα - Λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο
<b>■ Αποχρώσεις</b>	Το λευκό χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 αποχρώσεις
<b>■ Ειδικό βάρος</b>	1,65±0,05kg/lt
<b>■ Στερεά κατά βάρος</b>	73-79% w/w
<b>■ pH</b>	8,0±0,5
<b>■ Στιλπνότητα</b>	Ματ - σατινέ, ανάλογα με την εφαρμογή
<b>■ Θερμοκρασία εφαρμογής</b>	Από +5°C έως +35°C
<b>■ Αραίωση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
<b>■ Χρόνος στεγνώματος</b>	Στην αφή περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με το πάχος εφαρμογής και τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
<b>■ Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό</b>	0,01kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> (EN 1062-3, απαίτηση EN 1504-2: w< 0,1)
<b>■ Υδρατμοπερατότητα S<sub>D</sub> κατά EN ISO 7783</b>	S <sub>D</sub> = 1,17m (υδρατμοπερατό κλάση I, S <sub>D</sub> < 5m)
<b>■ Αντοχή πρόσφυσης κατά EN 1542</b>	1,2 N/mm <sup>2</sup> (απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: 0,8 N/mm <sup>2</sup> )
<b>■ Αντίδραση στη φωτιά</b>	Class F

#### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία I/β: «Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος», Τύπος Υ): 200gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 45gr/lt Π.Ο.Ε.

#### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας.  
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.