

# SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής spray ψυχρού γαλβανισμού. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του (99%) σε σωματίδια ψευδαργύρου, παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα, στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία. Σχηματίζει μία μεταλλική επικάλυψη, ανθεκτική στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, το νερό, τα άλατα και την αλμύρα.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ της DUROSTICK είναι κατάλληλο για όλες τις σιδηροκατασκευές. Εφαρμόζεται σε δεξαμενές, σωληνώσεις, μεταλλικά σιλό, κάγκελα, κουπαστές, στόρια, γκαράζ, τρέιλερ, εξαρτήματα κλπ.

Απαραίτητο μετά από κάθε εργασία ηλεκτροσυγκόλησης, προστατεύοντας τα σημεία από τη σκουριά. Χρησιμοποιείται και για επιδιορθώσεις και φρεσκάρισμα, ακόμη και σημειακά, σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες τις επαναφέρει στην αρχική τους όψη.

## ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε επιμελώς σκουριές, λάδια, σκόνες, άλατα κλπ.

### 2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται σε μία, δύο ή περισσότερες λεπτές, επάλληλες στρώσεις, ανάλογα με την εφαρμογή και τον βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από κάθε χρήση και εφαρμόστε ομοιόμορφα μία λεπτή στρώση από

# SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟΥ



απόσταση 20-25cm. Μετά το στέγνωμά της, ακολουθεί και η δεύτερη στρώση. Μετά τη χρήση, για τον καθαρισμό της βαλβίδας, γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να βγει μόνο αέριο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές με ριπολίνη.

## ■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα υπολείμματα εφαρμογής καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

## ■ ΑΠΟΔΟΣΗ

2-3m<sup>2</sup>/400ml φιάλη, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς και δροσερούς χώρους, για 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

## ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 400ml.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Γκρι
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Αντοχή σε θερμοκρασία	Έως +80°C
■ Χρόνος σχηματισμού υμενίου	3-5 λεπτά
■ Δεν περιέχει πρωωθητικά που βλάπτουν το όζον	

## ΠΟΕ (Πιτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Β/ε: «Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος»): 840gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 660gr/lt Π.Ο.Ε.

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  
Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας.  
Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.