

# ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ



Βελτιωτικό πρόσμικτο για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους



## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόσμικτο γαλάκτωμα βάσεως στυρενίου-βουταδιενίου, το οποίο προστιθέμενο σε κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης και αρμόστοκους πλακιδίων και μαρμάρων, βελτιώνει τις ιδιότητές τους:

- Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα.
- Αυξάνει τη συγκολλητική δύναμη.
- Βελτιώνει την ελαστικότητα - προσδίδει ευκαμψία.
- Ενισχύει τη στεγανότητα.
- Αυξάνει τις αντοχές σε κάμψη, θλίψη και τριβή.
- Αυξάνει τις αντοχές σε χημικές επιδράσεις.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκολλήσεις πλακιδίων, η προσθήκη του ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ στις κόλλες πλακιδίων είναι απαραίτητη για εφαρμογές σε ακάλυπτους

εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, καθώς και σε ενδοδαπέδια θέρμανση ή σε μη απορροφητικά υποστρώματα. Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδίων που εκτίθενται μόνιμα στο νερό, όπως πισίνες, κολυμβητήρια, σιντριβάνια, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.ά.

Η προσθήκη των ακρυλικών πολυμερών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στις κόλλες πλακιδίων, βελτιώνει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά και τις τελικές επιδόσεις τους.

Στους αρμόστοκους, η προσθήκη του ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ προσδίδει ευκαμψία, υψηλή πρόσφυση στις παρειές των πλακιδίων, αύξηση της στεγανότητας και της αντοχής σε όξινα καθαριστικά, σε χλωριωμένο και θαλασσινό νερό. Απαραίτητο σε

# ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ



## Βελτιωτικό πρόσμικτο για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους

υποστρώματα που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές και σε δονήσεις, όπως πατάρια από ξύλο.

Προτείνεται και ως αστάρι για απορροφητικά υποστρώματα και πορομπετόν, αλλά και για τη σταθεροποίηση εύθρυπτων τσιμεντοκονιών σε δάπεδα.

Επιπλέον, συμβάλλει στη διατήρηση των σκούρων αποχρώσεων των αρμόστοκων.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η προσθήκη του ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους κυμαίνεται σε αναλογία ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ: νερό = 1:2 (μικρή ευκαμψία) ή 1:1 (μέτρια ευκαμψία), χωρίς προσθήκη νερού (μεγάλη ευκαμψία).

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αναλογία αραίωσης ακρυλικού γαλακτώματος με νερό από 1:1 έως 1:2, ανάλογα με την εφαρμογή.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένου από τον ήλιο και τον παγετό, για 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

### ■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πριν από τη χρήση, ανακινήστε καλά τη συσκευασία.
- Η προσθήκη του προϊόντος στον αρμόστοκο, λόγω της αύξησης της πρόσφυσης που παρέχει, 'απαιτεί' μεγαλύτερη προσπάθεια από τον τεχνίτη για τον καθαρισμό των υπολειμμάτων από τα απορροφητικά πλακίδια ή τα cotto.
- Η εφαρμογή σε αυτά δύο επιστρώσεων με το αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό D-29 SPOT FREE, ή με το NANO PROOF MARMO DS-275 της DUROSTICK, διασφαλίζει ευκολότερο καθαρισμό

της επιφάνειας και αποφυγή λεκέδων από τα υπολείμματα των αρμόστοκων.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt

Δοχείο 5lt, 20lt.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,02±0,04kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες	

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)