

DUROLUX RENOVATION TILE PAINT



Χρώμα για ανακαίνιση πλακιδίων τοίχου & επίπλων κουζίνας



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας και αντοχής, ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα ενός συστατικού. Νέας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο χρώμα και αστάρι (2 σε 1), για εφαρμογή απευθείας πάνω στα πλακάκια. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, τη μεγάλη καλυπτικότητα και υδρατμοπερατότητά του. Είναι ανθεκτικό σε συνθήκες μπάνιου και κουζίνας, στους υδρατμούς και το συχνό πλύσιμο (δεν ξεφλουδίζει και δεν γαλακτωματοποιείται). Λόγω των ειδικών μκητοκτόνων ουσιών που περιέχονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώματος, καθώς δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας και την ανάπτυξη μυκήτων. Εύκολο στην εφαρμογή, με εξαιρετικό φινίρισμα, αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για αλλαγή χρώματος και ανακαίνιση, χωρίς 'αναστάτωση' του χώρου (ξηλώματα ή επικόλληση νέων πλακιδίων).

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROLUX RENOVATION TILE PAINT είναι ιδανικό για την ανακαίνιση χώρων με συνεχή χρήση και καταπόνηση, όπως είναι το μπάνιο και η κουζίνα. Εφαρμόζεται σε πλακίδια τοίχου, ψηφίδες, κεραμικά, αλλά και σε έπιπλα μπάνιου και ντουλάπια κουζίνας. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή και σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους και ταβάνια. Ιδανικό για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, φοιτητικά διαμερίσματα κλπ., για φρεσκάρισμα και ανακαίνιση όλων των επιφανειών, σε μπάνια και κουζίνες.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται για οριζόντιες επιφάνειες και επιφάνειες όπου λιμνάζει νερό.

DUROLUX RENOVATION TILE PAINT



Χρώμα για ανακαίνιση πλακιδίων τοίχου & επίπλων κουζίνας

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, ξεφλουδισμένα χρώματα, λάδια, λίπη, άλατα, σκόνη κλπ. Μαυρισμένες επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες με μούχλα, καθαρίζονται με DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλένονται σχολαστικά και αφήνονται να στεγνώσουν.

Όλες οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι λείες, καθαρές και απόλυτα στεγνές.

2. Εφαρμογή

Το DUROLUX RENOVATION TILE PAINT αναδεύεται ελαφρά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζεται ως έχει, με αφρώδες ρολό ή πινέλο, σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επιστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η σχετική υγρασία του χώρου εφαρμογής πρέπει να είναι χαμηλότερη από 60%.
- Η χρήση των επιφανειών πραγματοποιείται 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της βαφής.
- Βαμμένες επιφάνειες με DUROLUX RENOVATION TILE PAINT συνιστάται να πλένονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τη βαφή τους, με μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.
- Το προϊόν αποκτά τις μηχανικές του αντοχές μετά από 20-30 μέρες.
- Ο χρωματισμός του μέσω του συστήματος DUROCOLOR γίνεται ως εξής: Επιλέγουμε μία από τις 120 αποχρώσεις και πολλαπλασιάζουμε τα ml της κάθε απόχρωσης με τον συντελεστή 1,2.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί σαπούνι ή απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΑΠΟΔΟΣΗ

750ml αρκούν για 5m² σε 2 στρώσεις.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 2,5lt.

DUROLUX

RENOVATION TILE PAINT



Χρώμα για ανακαίνιση πλακιδίων τοίχου & επίπλων κουζίνας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Χρώμα	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
■ Αποχρώσεις	Το Λευκό χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές DUROCOLOR (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις
■ Ειδικό βάρος	1,35±0,05kg/lt
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Αντοχή στο πλύσιμο	> 20.000 κύκλους (κατά DIN 53778)
■ Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία ώρα (στην αφή), ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος
■ Χρόνος επαναβαφής	Τουλάχιστον 6-8 ώρες από την εφαρμογή. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες
■ Εφαρμογή	Εφαρμόζεται απευθείας στις επιφάνειες, χωρίς αστάρι
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/α: «Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους & οροφές», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.