

DECOFIN AQUA



Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, στεγνώνει γρήγορα και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία όπως τα κοινά βερνίκια νερού.

Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά.

Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κίτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, προστατεύει **εσωτερικές κάθετες επιφάνειες** που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO RESIN, καθώς και πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX.

‘Αγκαλιάζει’ τις δημιουργίες με ένα διάφανο, ανθεκτικό φιλμ και διασφαλίζει τη διατήρηση της αριστοτεχνικής τους εικόνας για πολλά χρόνια.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη. Οι διακοσμημένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμογή του βερνικιού, γι’ αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2 ημέρες μετά από τη δημιουργία τους. Σε συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλα πάχη στρώσεων, όπως για παράδειγμα επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντοκονία, stucco κ.ά., οι χρόνοι εφαρμογής του βερνικιού επιμηκύνονται έως και τις 4 ημέρες.

2. Εφαρμογή

Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε μία έως δύο επιστρώσεις, με ρολό (για το σύνολο της επιφάνειας) και πινέλο (για τα ‘κοψίματα’), αφού έχει προηγηθεί πολύ καλή ανάδευση του προϊόντος. Στεγνώνει

DECOFIN AQUA



Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

επιφανειακά σε περίπου μία ώρα. Στην περίπτωση εφαρμογής δεύτερης στρώσης, συνιστάται η εφαρμογή της 4 ώρες μετά την πρώτη στρώση (οι χρόνοι που αναφέρονται εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, θερμοκρασία - υγρασία).

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η χρήση του Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου VISTA.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ρητίνη	Ακρυλική
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
■ Στερεά κατά βάρος	30-32 % w/w
■ Στερεά κατ' όγκο	29-31 % w/v
■ pH	8,0±0,5
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
■ Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
■ Δεν αραιώνεται.	
■ Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)
■ Επαναβαφή	Μετά από 4 ώρες

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ: «Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού», Τύπος Υ): 140gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 75gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr