



Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμικτο υγρό, έτοιμο προς χρήση.

Αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει την πήξη.

Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης με τη συμμετοχή του τόσο στα αβεστοκονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονιάματα.

- Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος, καθώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώσης.
- Απαλλάσσει από τη δημιουργία 'πεταλίδων' και το 'κρέμασμα' του σοβά.
- Παρέχει καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης.
- Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.
- Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης, εκτόξευσης και τα εργαλεία σοβατίσματος.
- Κοστίζει 10 φορές λιγότερο από τον ασβέστη.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROLIT αποτελεί το ιδανικό εργαλείο του σύγχρονου κατασκευαστή, αφού, ελάχιστη ποσότητά του, αντικαθιστά σε κάθε εφαρμογή τον ασβέστη. Λόγω της διαφάνειάς του, είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσης και η παράλληλη συνεργασία του με τα βελτιωτικά πρόσμικτα DUROSTOP, D-20 ή DUROMAX της DUROSTICK, σε αναλογία 1:3 έως 1:8 με νερό, προσδίδουν στα τσιμεντοκονιάματα υψηλές μηχανικές αντοχές (λάσπη χτισίματος, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων, επιχρισμάτων).

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέτουμε το DUROLIT στο νερό ανάμιξης κατά τη διάρκεια παρασκευής του τσιμεντοκονιάματος. Ενδεικτικά φαίνεται η χρήση του DUROLIT σε τρία διαφορετικά κονιάματα.

Βασικός σοβάς: 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου (75ml στα 25kg τσιμέντο)

Τελικός σοβάς: 0,36% επί του βάρους του τσιμέντου (90ml στα 25kg τσιμέντο)

Λάσπη κτισίματος ή διαστρώσεων: 0,2% επί του βάρους του τσιμέντου (50ml στα 25kg τσιμέντο).



Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη

	ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ή ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΑΜΜΟΣ	1m ³	1m ³	1m ³
ΤΣΙΜΕΝΤΟ	250kg	250kg	300kg
DUROLIT	750ml	900ml	600ml
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	0,3%	0,36%	0,2%

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,2% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα τοιχοποιίας (100ml DUROLIT για 50kg τσιμέντου) και 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα σοβά (150ml DUROLIT για 50kg τσιμέντου).

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Υπερδοσολογία σε ποσοστά άνω του 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου μειώνει την αντοχή των κονιαμάτων.
- Για τον σωστό υπολογισμό της ποσότητας χρησιμοποιήστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο του 1lt.
- Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλαρίσματος από τις αντλίες των μηχανών.
- Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt
Βαρέλι 180lt (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Χρώμα	Διάφανο
■ Ιξώδες	10-20 cP
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,04kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
■ Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr