

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιζοτροπικό υγρό - Λευκό
Ειδικό βάρος	1,50 ± 0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C
Αραίωση	Έως 5-10% με THINNER 101 ή με white spirit
Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Χρόνος στεγνώματος	3-4 ώρες (στην αφή) στους +20 °C
Επαναβαφή	Μετά από 16-18 ώρες, στους +20 °C

Π.Ο.Ε. (Πηγικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Σ: «Αστέρα», Τύπος Δ): 350gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 340gr/lit.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, αλκυδικής βάσης κατάλληλο για την ιδανική προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με αλκυδικά χρώματα. Προσφέρεται δυναμικά σε ξύλινες επιφάνειες και τοίχους, έχει μεγάλη καλυπτικότητα (γέμισμα), δουλεύεται, απλώνει και τριβεται με ευκολία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα) καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να έχει τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια και άλατα.

Ξύλινες παλιές επιφάνειες

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και στοκάρουμε όποιες ατέλειες με STUCOFIX πολτό. Σε τριμμένη επιφάνεια, μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ δημιουργούν το κατάλληλο υπόστρωμα για να ακολουθήσουν (αφού στεγνώσει και τριφτεί η επιφάνεια) 2 επιστρώσεις με ριπολίνη DUROLUX της DUROSTICK.

Ξύλινες νέες επιφάνειες

Αφαιρούμε όποιους ρόζους απαιτείται και εμποτίζουμε με μία επίστρωση

συντηρητικό μυκητοκτόνο DUROXYL Wood Protection/Conditioner της DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό και τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο τις επιφάνειες για να λειανθούν.

Στη συνέχεια, απομακρύνουμε τη σκόνη, εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ και ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις με ριπολίνη DUROLUX.

Τοιχοποιία από γυψοσανίδα

Στοκάρουμε με STUCOFIX-P, STUCOFIX πολτό ή DUROSTICK D-67 και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ της DUROSTICK.

Τοιχοποιία από μαρμαροσοβά

Στοκάρουμε με STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, POWDER COAT ή GRANULAR της DUROSTICK. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μία επίστρωση DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ και βάφουμε με ριπολίνη, πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK, δημιουργώντας ένα τέλειο αποτέλεσμα, υψηλών απαιτήσεων.

2. Εφαρμογή

Η ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και αραιώνεται 5-10% με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

