

DUROSTICK D-6

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5cm ανά στρώση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Ινοπλισμένη τσιμεντοειδής κονία - Γκρι
Τοξικότητα	Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου	5mm
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1,45±0,05kg/lit
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού κονιάματος	1,90±0,05kg/lit
Απαίτηση σε νερό	4,5lit νερό σε 25kg κονία
Πάχος εφαρμογής	2-5cm
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20 °C έως +80 °C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	Τουλάχιστον 2 ώρες
Βατότητα	Μετά από 12 ώρες
Τοποθέτηση πλακιδίων	Μετά από 4-6 ημέρες

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 13892-2, σε:	
• 28 ημέρες	5,00±0,50 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 13892-2, σε:	
• 24 ώρες	4,50±1,50 N/mm ²
• 7 ημέρες	15,00±1,00 N/mm ²
• 28 ημέρες	22,00±1,00 N/mm ²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 13892-8, σε:	
• πρόσφυση	≥ 0,80 N/mm ²
Αντοχή σε τριβή BCA κατά EN 13892-4:	400±80µm

Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά EN 13813 στο χημικό εργαστήριο της Durostick και επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο της ΕΚΕΠΥ (κωδικός 137Α/2009).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα (εικ.1).

Έχει εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες που το καθιστούν απαραίτητο για τη δημιουργία ρύσεων και αλφαδιών (εικ.2), για κάθε είδους επένδυση σε δάπεδα.

Δεν διαβρώνει τις σωληνώσεις (όπως τα παραδοσιακά υλικά με άμμο θαλάσσης), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20-F4-AR4-A1_η κατά EN 13813 (ΕΚΕΠΥ Κωδικός: 137Α/2009).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Durostick D-6 είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί την ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι απολύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποτα-

μίας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή:

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε 4,5-5,0lit καθαρό νερό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή με μπετονιέρα. Η διάστρωση του υλικού γίνεται όπως εκείνη του σκυροδέματος.

Για ενδοδαπέδια θέρμανση, η προσθήκη ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ή D-20 της Durostick στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:1, αυξάνει την ευκαμψία της D-6 της Durostick, που είναι απαραίτητη γι' αυτήν την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

14kg/m²/cm πάχους στρώσης.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2