

DUROLIT Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Διάφανο
Ιξώδες	10-20 cP
Ειδικό βάρος	1,00±0,04kg/lt
Θερμοκρασιακή εφαρμογή	Από +5 °C έως +40 °C
Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,2% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα τοιχοποιίας (100ml DUROLIT για 50kg τσιμέντου) και 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου για κονιάματα σοβά (150ml DUROLIT για 50kg τσιμέντου)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Υπερδοσολογία σε ποσοστά άνω του 0,4% επί του βάρους του τσιμέντου μειώνει την αντοχή των κονιαμάτων.
- Για το σωστό υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας χρησιμοποιήστε το ειδικό δοσομετρικό δοχείο του 1lt.
- Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλαρίσματος από τις αντλίες των μηχανών.
- Σε περίπτωση που το υλικό παγώσει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού φυσικά το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
 Δοχείο 5lt, 20lt
 Βαρέλι 180lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πλαστικοποιητικό, διάφανο, πρόσμικτο υγρό, έτοιμο προς χρήση.

Αντικαθιστά τον ασβέστη, προσδίδει τέλεια εργασιμότητα και επιβραδύνει την πήξη.

Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης με τη συμμετοχή του, τόσο στα ασβεστοκονιάματα, όσο και στα τσιμεντοκονιάματα.

- Αυξάνει την αντοχή, την πρόσφυση του νωπού κονιάματος στο υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος (εικ. 1), καθώς και του σοβά βασικής (εικ. 2) και τελικής στρώσης.
- Απαλλάσσει από τη δημιουργία 'πεταλίδων' και το 'κρέμασμα' του σοβά.
- Δεν προσβάλλει σωλήνες και σίδηρα της οικοδομής και δεν καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης.
- Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης.
- Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης, εκτόξευσης και τα εργαλεία σοβατίσματος.
- Παρέχει καθαριότητα στην οικοδομή και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Κοστίζει 10 φορές λιγότερο από τον ασβέστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROLIT αποτελεί το ιδανικό εργαλείο του σύγχρονου κατασκευαστή, αφού, ελάχιστη ποσότητά του, αντικαθιστά σε κάθε εφαρμογή τον ασβέστη. Λόγω της διαφάνειάς του, είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσης και η παράλληλη συνεργασία του με τα βελτιωτικά πρόσμικτα DUROSTOP, D-20 ή DUROMAX της DUROSTICK, σε αναλογία 1:3 έως 1:8 με νερό, προσδίδουν στα τσιμεντοκονιάματα υψηλές μηχανικές αντοχές (λάσπη χτισίματος, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων, επιχρισμάτων).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προσθέτουμε το DUROLIT στο νερό ανάμειξης κατά τη διάρκεια παρασκευής του τσιμεντοκονιάματος.

Ενδεικτικά φαίνεται η χρήση του DUROLIT σε τρία διαφορετικά κονιάματα.

- **Βασικός σοβάς:** 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου (75ml στα 25kg τσιμέντο)
- **Τελικός σοβάς:** 0,36% επί του βάρους του τσιμέντου (90ml στα 25kg τσιμέντο)
- **Λάσπη κτισίματος ή διαστρώσεων:** 0,2% επί του βάρους του τσιμέντου (50ml στα 25kg τσιμέντο).

	ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ	ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ή ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΩΝ
ΑΜΜΟΣ	1 m ³	1 m ³	1 m ³
ΤΣΙΜΕΝΤΟ	250 kg	250 kg	300 kg
DUROLIT	750 ml	900 ml	600 ml
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	0,3%	0,36%	0,2%



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2