

DUROLUX AQUA Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδατοδιαλυτή ακρυλική ριπολίνη εξαιρετικής λευκότητας που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια χωρίς βενιές και έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα. Δημιουργεί μία ελαστική επιφάνεια με μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. Άοσμη, φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον, ιδανική για παιδικά δωμάτια, σχολεία και νοσοκομεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ακρυλική ριπολίνη DUROLUX AQUA είναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε είδους ξυλοκατασκευής, όπως: πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, φράκτες, ντουλάπες, ντουλάπια και έπιπλα. Για τις μεταλλικές επιφάνειες είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η κατάλληλη αντισκωριακή προστασία με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK σε 2 επιστρώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο τελικό αποτέλεσμα τόσο στις ξύλινες όσο και στις μεταλλικές επιφάνειες, οι οποίες πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και στεγνές, απαλλαγμένες από λάδια, σκουριές (*) και σκόνες.

Καινούρια ξύλα

Τρίβουμε με γυαλόχαρτο και εξασφαλίζουμε αντιμυκητική προστασία με υδατοδιαλυτό συντηρητικό ξύλου DUROXYL AQUA Wood Protection/Conditioner. Στη συνέχεια, στοκά-

ρουμε με STUCOFIX πολύ αν χρειαστεί ή με ξυλόστοκο DUROWOOD και εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ. Ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

Παλαιά ξύλα

Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά χρώματα, ασαρώνουμε με μία επίστρωση ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ διαλύτου ή ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ και έπειτα εφαρμόζουμε 2 επιστρώσεις DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

Καινούρια μέταλλα

Αφαιρούμε επιμελώς τις σκουριές, καθαρίζουμε με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit και εν συνεχεία εφαρμόζουμε 2 επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

Παλαιά μέταλλα

Απομακρύνουμε επιμελώς τα σαθρά χρώματα και τις σκουριές με σμιριδόχαρτο ή ατσάλωμαλλο. Εφαρμόζουμε μία έως δύο επιστρώσεις ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (αν υπάρχουν ξεφλουδίσματα) και ολοκληρώνουμε με 2 επιστρώσεις DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

(*) Η σκουριά μπορεί να αφαιρεθεί και με RUST REMOVER της DUROSTICK.

2. Εφαρμογή

Η ριπολίνη νερού DUROLUX AQUA εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless και αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιζοτροπικό υγρό - Λευκό
Αποχρώσεις	Οι βάσεις PAL και TR χρωματίζονται μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση. Η Λευκή DUROLUX AQUA μπορεί να χρωματιστεί σε 120 PAL αποχρώσεις μέσω του συστήματος DUROCOLOR.
Ρητίνη	Ακρυλική
Ειδικό βάρος	1,22±0,02kg/lit
Ιξώδες	1850±300 cP (spindle 3/20 rpm)
Στερεά κατά βάρος	50-52% w/w
Στερεά κατ'όγκο	37-39% w/v
pH	8,50±0,50
Στιλπνότητα	Σατινέ, γυαλιστερό
Block Resistance	0-1 (ASTM D 4946-03)
Σκληρότητα König	50±15 sec (ΕΛΟΤ EN ISO 1522-00)
Γυαλόδα 60° (Γυαλιστερό)	79-88 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
Γυαλόδα 60° (Σατινέ)	40-52 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C
Αραίωση	5-10% κατ'όγκο με καθαρό νερό
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή σε περίπου μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 5-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/δ: «Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο», Τύπος Υ): 130 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 12 gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lit/10-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt

