

# DUROSTICK EXTRA Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Χρώμα</b>	Λευκό που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
<b>Αποχρώσεις</b>	Χρωματίζεται με 20 βασικές χρωστικές Durocolor (σε συσκευασία σύριγγας των 20ml) που δημιουργούν 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Οι βάσεις PAL, DARK και TRANSPARENT χρωματίζονται μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.
<b>Αντοχή στο πλύσιμο</b>	> 15.000 κύκλους (κατά DIN 53778).
<b>Στιλπνότητα</b>	Ματ
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Μία ώρα στην αφή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
<b>Χρόνος επαναβαφής</b>	4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
<b>Θερμοκρασία εφαρμογής</b>	Από +8°C έως +35°C
<b>Εύφλεκτο</b>	Όχι

#### Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α): «Για εξωτερικούς τοίχους οριχτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 gr/lit Π.Ο.Ε.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1kg/6-8m<sup>2</sup> ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Βαμμένες επιφάνειες με Durostick Extra συνιστάται να πλένονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τη βαφή τους, με μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg (750ml)  
Δοχείο 5kg (3lt) (σε παλέτα 120 δοχείων)  
Δοχείο 15kg (10lt) (σε παλέτα 48 δοχείων)

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πλαστικό χρώμα, υδατικής διασποράς, άοσμο, εξαιρετικής κάλυψης, απόδοσης και αντοχής. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, τη λευκότητά του, ενώ δουλεύεται εύκολα. Δεν σαπώνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου οι αποχρώσεις του. Επιτρέπει τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Durostick Extra είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, π.χ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους.

#### Για νέες επιφάνειες από μπετόν,

φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών Bioclean Biomhaxaniko. Ακολούθως, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις του 1mm, με τον αναστολέα διάβρωσης Rust Free Powder της Durostick, τυχόν σημεία ακάλυπτου σπλισμού. Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία με επισκευαστικό κονίαμα Durofix ή με θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας πήξης DS-245 Power Mortar Rapid της Durostick.

Τέλος, ασταρώνουμε με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με Thinner 101 της Durostick ή white spirit.

#### Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά,

τριβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή Aquafix ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της Durostick.

**Για στοκάρισμα**, εφαρμόζουμε STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της Durostick ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστάρισμα της τοιχοποιίας.

**Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες**, αρκούν δύο επιστρώσεις με Durostick Extra.

#### Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά

**και καυσαέρια**, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό Bioclean (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της Durostick.

**Ξεφλουδισμένες επιφάνειες**, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή Aquafix της Durostick.

#### Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες

**από μαρμαροσοβά**, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειες από μπετόν, με επισκευαστικό κονίαμα D-55 της Durostick και στη συνέχεια ασταρώνονται.

#### Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε

**κάσες πορτών και παραθύρων**, χρησιμοποιούμε εσωτερικά το βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό Duroflex-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS Polymer 32 αποχρώσεων της Durostick.

#### 2. Εφαρμογή:

Το Durostick Extra αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Οι βάσεις Dark, Transparent αραιώνονται με νερό, σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και διάλυμα απορρυπαντικού, αμέσως μετά τη χρήση τους.

