

MS-POLYMER MARINE



Ελαστικό σφραγιστικό ξύλινων καταστροφμάτων για ναυπηγικές εργασίες



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστικό, μαύρο σφραγιστικό και συγκολλητικό με εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό και UV ακτινοβολία. Η τεχνολογία του MS υβριδικού πολυμερούς τροποποιημένου σιλανιού καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου εύρους σφραγίσεων και στεγανοποιήσεων. Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές και ισχυρή πρόσφυση, χωρίς να επηρεάζεται από την έκθεση στον ήλιο ή τα άλατα. Λειαιίνεται και δεν ξεβράφει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MS-POLYMER MARINE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σφραγίσεις αρμών ξύλινων καταστροφμάτων γιοτ, πλοίων. Συνιστάται και για σφραγίσεις αρμών ξύλινων δαπέδων σε οικίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε πισίνες, σάουνες, κέντρα άθλησης κ.ά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντίσταση στο θαλασσινό νερό
- Προϊόν ελεύθερο διαλυτών
- Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές από -40°C έως +120°C

- Δεν χρειάζεται αστάρωμα σε σταθερές επιφάνειες
- Θιξοτροπικό, χωρίς να 'κρεμάει'

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Τα χείλη των αρμών πρέπει να είναι στεγνά, καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνες, λάδια και σαθρά σημεία. Οι αρμοί δεν θα πρέπει να είναι μικρότεροι από 5mm. Το βάθος σφράγισης του υλικού προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους του σε αρμούς μεγαλύτερους των 12mm, ενώ σε αρμούς μικρότερους των 12mm το βάθος σφράγισης του υλικού προσδιορίζεται ίσο με το πλάτος του.

2. Εφαρμογή

Συνιστάται η εφαρμογή του MSPOLYMER MARINE σε φύσιγγα, με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK ή σε 'σαλάμι', με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης DUROSEAL 600 για επαγγελματική χρήση. Κόβουμε το ακρο-

MS-POLYMER MARINE



Ελαστικό σφραγιστικό ξύλινων καταστρωμάτων για ναυπηγικές εργασίες

φύσιο λοξά και, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, τον γεμίζουμε χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Το πλεονάζον υλικό απομακρύνεται ξυρίζοντάς το ελαφρώς με εύκαμπτη σπάτουλα. Το φινίρισμα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη δημιουργία επιδερμίδας του υλικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Όσο το υλικό είναι νωπό καθαρίζεται με THINNER 101 της DUROSTICK, ενώ όταν σκληρύνει καθαρίζεται δύσκολα και μόνο με μηχανικά μέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά η φύσιγγα καλύπτει

ΑΡΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ	ΑΡΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
4x6mm	12,9
6x6mm	8,6
8x6mm	6,4
12x8mm	3,2

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 300ml
- Χαρτοκιβώτιο 15 σαλάμια των 600ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	MS-POLYMER, τροποποιημένο με σιλάνια
Μορφή - Χρώμα	Πολτός - Μαύρο
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως και +40 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -40 °C έως και +120 °C
A. Μη πολυμερισμένου υλικού:	
1. Θιξοτροπία	Αυτοσπριζόμενο (δεν κρεμάει)
2. Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	15-20 λεπτά
3. Ταχύτητα πολυμερισμού	2-3mm/ημέρα
B. Πολυμερισμένου υλικού:	
1. Σκληρότητα SHORE A	38±2 κατά DIN 53505
2. Ικανότητα επαναφοράς (160% έκταση για 24h)	> 95%
3. Έκταση στο όριο ρήξης	> 350% κατά DIN 53504
4. Τάση εφελκυσμού	2,3 N/mm ² κατά DIN 53504

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr