

DUROSTICK No 37



Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λευκή κόλλα πλακιδίων, ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας, έτοιμη προς χρήση. Παρέχει υψηλή συγκολλητική δύναμη και ελαστικότητα, έχει μηδενική ολίσθηση, μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς, δονήσεις και έντονες συστολοδιαστολές. Είναι ιδανική για μικροεπισκευές και μερεμέτια, λόγω της απλής και γρήγορης εφαρμογής της. Κατατάσσεται στην κατηγορία D2TE κατά EN 12004.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No37 είναι κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τεχνητών διακοσμητικών τούβλων, θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα,τσιμεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδομπογιά, νοβοπάν. Κατάλληλη και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, wc και κουζίνες, ακόμη και για συγκόλληση πλακιδίων που έχουν αποκολληθεί και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. Απαραίτητη για συγκολλήσεις

πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια και χωρίσματα, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας (εικ.2). Χρησιμοποιείται εξωτερικά σε τοίχους και εσωτερικά σε τοίχους και δάπεδα (εικ.1). Η προεπάλειψη πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας με κόλλα No37, εφόσον έχει επιλεγεί τσιμεντοειδής κόλλα κατηγορίας C1 ή C1T, διασφαλίζει άρρηκτη συγκόλληση, αυξάνοντας την πρόσφυση στο υπόστρωμα. Η προσθήκη σε τσιμεντοειδείς κόλλες, σε αναλογία 1kg για κάθε σακί 25kg, αυξάνει τη συγκολλητική δύναμη, την ευκαμψία και την πρόσφυσή τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές, συμπαγείς, απαλλαγμένες από σκόνες, σαθρά σημεία, λάδια, λίπη και χρώματα.

Εφαρμογή

Απλώνουμε την κόλλα ομοιόμορφα με οδοντωτή σπάτουλα 3-5mm και τοποθετούμε τα πλακίδια εντός 20 λεπτών, ώστε να μην δημιουργηθεί 'πέτσα'. Εάν τα πλακίδια και το υπόστρωμα είναι χαμηλής απορροφητικότητας, εφαρμόζουμε την

DUROSTICK No 37



Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων

κόλλα και στις δύο επιφάνειες, αφήνουμε να 'τραβήξει' (η κόλλα) για περίπου 10 λεπτά και τα τοποθετούμε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι επιφάνειες που έχουν συγκολληθεί με Νο37 παραδίδονται προς χρήση μετά από 3-7 ημέρες, ανάλογα με την υγρασία των χώρων.
- Απαραίτητα η μία από τις δύο επιφάνειες θα πρέπει να είναι απορροφητική.
- Ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες, όπως το πορομπετόν και οι γυψοσανίδες, θα πρέπει να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Μετά την ωρίμανσή της, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες, παραμένει αδιάβροχη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία, τα δοχεία και τα πλακίδια καθαρίζονται με νερό όσο η κόλλα είναι νωπή. Όταν πήξει, καθαρίζονται μόνο με μηχανικά μέσα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-1,5kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg

Δοχείο 5kg

Βαρελάκι 30kg

DUROSTICK No 37



Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23 °C και 50% R.H.)	
Μορφή - Χρώμα	Πάστα ακρυλικής βάσης - Λευκό
Ειδικό βάρος	1,55 ± 0,08 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30 °C έως +100 °C για 2 ώρες
Αρχική αντοχή διάτμησης	≥ 1,0 N/mm ² EN 12004-2:2017 (8.4.3.2)
Αντοχή διάτμησης μετά από εμβάπτιση σε νερό	≥ 0,5 N/mm ² EN 12004-2:2017 (8.4.3.3)
Αντοχή διάτμησης μετά από θέρμανση	≥ 1,0 N/mm ² EN 12004-2:2017 (8.4.3.4)
Αντοχή διάτμησης σε ανοδική θερμοκρασία	≥ 1,0 N/mm ² EN 12004-2:2017 (8.4.3.5)
Ολίσθηση κατά EN 1308	≤ 0,5mm
Αρμολόγηση σε τοίχο	Μετά από 12 ώρες
Αρμολόγηση σε δάπεδο	Μετά από 24 ώρες
Αντοχή στην υγρασία	Πολύ καλή
Ελαστικότητα	Υψηλή



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ
10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ:
2310 797 367

Email: info@durostick.g

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ο ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.