

# STUCOFIX ELASTIC PUTTY



Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα.
- Δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμεντού.
- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα και ελαστικότητα.
- Σφράγιση και στεγανοποίηση εύκολα, γρήγορα, οικονομικά.
- Θιξοτροπικό, δεν 'κρεμάει', δεν ρηγματώνει.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο.
- Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

- Χρωματίζεται με σύριγγες DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το STUCOFIX ELASTIC PUTTY καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά.

### Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες:

Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

### dB BLOCK:

Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πάστας (ηχομονωτικού, θερμομωτικού, στεγανωτικού και αντιρηγματικού επιχρίσματος), χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

### Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν:

Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγ-

# STUCOFIX ELASTIC PUTTY



Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών

μές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπατουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

## Ρωγμές σε τaráτσες:

Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε τaráτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (No39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυουρεθανικά (όπως το HYDROSTOPPU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, μούχλα, σαθρά σημεία. Οι γυψοσανίδες και οι τσιμεντοσανίδες είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, αραιωμένο έως 50% με νερό.

### 2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, 'τραβηχτά' με σπάτουλα, σε πάχος έως 1mm ανά στρώση. Τυχόν 'σπαθιές' στην επιφάνεια, εξομαλύνονται δουλεύοντας με τη σπάτουλα (πάτημα), αμέσως μετά την εφαρμογή. Αν ο στόκος στεγνώσει, 'σβήνουμε' 'σπαθιές' ή 'γρέζι' από την επιφάνεια, αποχαρτάροντας ελαφρά με γυαλόχαρτο No150. Ακολουθεί και δεύτερη στρώση (εφόσον χρειάζεται), τρίβεται ελαφρά την επόμενη μέρα με γυαλόχαρτο No120 ή No150, ξεσκονίζεται καλά (η επιφάνεια) και βάφεται.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι.

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

**Ως σφραγιστικό:** Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm.

**Ως υλικό εξομάλυνσης:** 1kg/1,5-2,5m<sup>2</sup>, ανάλογα με την επιφάνεια.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1kg
- Δοχείο 5kg
- Δοχείο 15kg

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
Ειδικό βάρος	1,45±0,05kg/lt
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	Περίπου 30 έως 60 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος	3 έως 6 ώρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Χρόνος βαφής	24 ώρες μετά το σπατουλαρίσμα
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C (έως 70% σχετική υγρασία)
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C

**Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:

210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ

570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr