

2.4 Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρτσών, τοιχίων & κεραμιδιών

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα και τιμμεντοειδείς επιφάνειες. Συνιστάται όπου η παρουσία διαλυτών είναι ανεπιθύμητη ή πρέπει να αποφευχθεί. **Μπορεί να εφαρμοστεί σε πορώδη και μη, ελαφρώς υγρά υποστρώματα, χωρίς όμως λιμνάζοντα νερά.** Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA σταθεροποιεί απορροφητικές επιφάνειες σκυροδέματος, μειώνοντας τη δημιουργία σκόνης. Εφαρμόζεται επάνω σε παλαιά ασφαλτόπανα, κεραμικά πλακίδια, μεταλλικές επιφάνειες και παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αρκεί να είναι καλά αγκυρωμένες. Ακολουθεί η εφαρμογή του στεγανωτικού πολυουριάς WATERPROOF 500.

Ο συνδυασμός του WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA με το στεγανωτικό WATERPROOF 500 συμβάλλει στη μακροχρόνια αντοχή της στεγάνωσης. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ.).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**1. Προετοιμασία επιφάνειας**

Η επιμελής προετοιμασία του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές και υπολείμματα. Σαθρά υλικά απομακρύνονται με τρίψιμο με μηχανικά μέσα. Η κατηγορία σκυροδέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25.

Επισκευές φθαρμένων επιφανειών και πλήρωση κενών και οπών γίνονται με

χρήση κατάλληλου επισκευαστικού υλικού της DUROSTICK. Συνιστάται ο καθαρισμός να γίνεται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β στο δοχείο Α. Κατά την ανάμειξη των δύο συστατικών φροντίζουμε να αδειάσουμε όλη την ποσότητα του δοχείου Β στο δοχείο Α. Αναδεύουμε τουλάχιστον για 3 λεπτά με δρόπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου για σωστή ομογενοποίηση.

Στη συνέχεια, προστίθεται υπό ανάδευση 5-25% νερό κατά βάρος (ανάλογα την εφαρμογή) για την επίτευξη της επιθυμητής εργασιμότητας. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό ή πινέλο σε μία στρώση.

Μετά την παρέλευση 24ώρων-48 ωρών από την εφαρμογή του ασταριού και εφόσον η υγρασία είναι μικρότερη του 4%, ακολουθεί η εφαρμογή του στεγανωτικού πολυουριάς WATERPROOF 500.

Εάν μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών, πρέπει να αgridευτεί λίγο η επιφάνεια ή να έχει προηγηθεί επίταση αμέσως μετά την εφαρμογή του με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ AMMO 0,01-0,5mm της DUROSTICK για την εξασφάλιση της πρόσφυσης. Οι μη επικολημμένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του υλικού εντός του χρόνου ζωής στο δοχείο (1 ώρα περίπου, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος), καθώς δεν είναι ορατή η ωρίμανσή του εντός του δοχείου.
- Σε χαμηλές θερμοκρασίες ή/και υψηλή υγρασία οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Χημική βάση	Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Απόχρωση	Λευκό που γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος μείγματος	1,03 ± 0,05kg/lit
Αναλογία ανάμειξης Α:Β	3:1 κατά βάρος
Χρόνος ζωής στο δοχείο	60 λεπτά στους 20 °C
Χρόνος επαναβαφής	Μετά από 24 ώρες τουλάχιστον στους 25 °C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης	Μετά από 7 ημέρες στους 25 °C
Βατότητα	Μετά από 14 ώρες στους 25 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C
Αντοχή σε πρόσφυση κατά EN 1542	> 2 N/mm ²
Αραιώση	Ως σταθεροποιητής απορροφητικών υποστρωμάτων, έως 25% με νερό. Ως αστάρι σε μη απορροφητικές επιφάνειες, έως 10% με νερό.

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α): «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών», Τύπος Υ): 140gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0gr/lit Π.Ο.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

125-150gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραιώση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Α συστατικό: Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την υγρασία, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Β συστατικό: Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, ερμητικά κλειστό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 4kg (Α: 3kg, Β: 1kg)

