

No39 Κεραμιδί



Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό κεραμιδιών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό κεραμιδιών, χωρίς διαλύτες. Καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές και μικρορωγμές και 'εμποδίζει' την επανεμφάνισή τους. Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C, ενώ δεν επιτρέπει, σε πιθανές μελλοντικές συστολοδιαστολές, να δημιουργήσουν προβλήματα υγρασίας. Είναι ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νερού, σε ενώσεις ή απολήξεις όμοιων ή και ανόμοιων υλικών, όπως είναι σοβάς με μπετόν, αλλά και το σύνολο της κεραμοσκεπής. Σφραγίζει, στεγανοποιεί και διασφαλίζει μακροχρόνια προστασία.

Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υπερανθεκτικό στην υγρασία, τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία.
- Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
- Ελαστικό, παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές των επιφανειών.
- Είναι εύκολο στην εφαρμογή του (με πινέλο ή πατρόγκα).
- Παρέχει ισχυρή πρόσφυση μεταξύ όμοιων & ανόμοιων υλικών.
- Σφραγίζει & ταυτόχρονα στεγανοποιεί.
- Αναβαθμίζει αισθητικά την κεραμοσκεπή.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK No39 κεραμιδί επαλείφεται εύκολα σε παλιά και φθαρμένα κεραμίδια για προστασία από τη βροχή, την υγρασία, τον παγετό, αλλά και

No39 Κεραμιδί



Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό κεραμιδιών

για φρεσκάρισμα του ξεθωριάσματος του χρώματός τους, επαναφέροντας την αρχική εμφάνιση της σκεπής.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται για σφράγιση και στεγάνωση κορφιάδων, κεραμιδιών, ακροκεράμων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους. Εφαρμόζεται για επισκευή ρωγμών, γέμισμα μικρών κενών μεταξύ των κεραμιδιών, κάλυψη ντερέδων, αλλά και σε σημεία επαφής κεραμοσκεπών με παράπλευρους τοίχους.

Είναι κατάλληλο και για εφαρμογή σε ασφαλτικά κεραμίδια με ψηφίδες, σε πάνελ κυματοειδούς λαμαρίνας (σάντουιτς) που έχει ξεθωριάσει το κεραμιδί τους χρώμα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, λασποβροχή, περιττώματα πουλιών, άλατα κ.ά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις (ξεφλουδισμένες ή φθαρμένες) πρέπει να απομακρύνονται και η επιφάνεια να καθαρίζεται επιμελώς με λάστιχο ή πλυστικό μηχάνημα.

Εάν τα κεραμίδια έχουν προσβληθεί από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), εφαρμόζουμε DUROSTICK D-95 CLEANER ή διάλυμα χλωρίνης και νερού σε αναλογία 1:1. Αφήνουμε το καθαριστικό να δράσει για 15 περίπου λεπτά, τρίβουμε με σκληρή βούρτσα ή χρησιμοποιούμε πλυστικό μηχάνημα και ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και να μην έχουν δεχθεί νερό τουλάχιστον για 24 ώρες, προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής υγρασίας.

2. Εφαρμογή

Πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού πρέπει να αντικατασταθούν (σπασμένα) ή να επισκευαστούν τα προβληματικά σημεία της σκεπής (αποκολλημένα κεραμίδια και κορφιάδες) με το ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα PERLAFIX της DUROSTICK. Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή, συνιστάται η τοπική στεγάνωση του (επισκευασμένου) σημείου, ώστε να διασφαλίσουμε επιπλέον προστασία και στεγανοποίηση.

Για εφαρμογή σε μέρος ή στο σύνολο της κεραμοσκεπής, επαλείφουμε ή ψεκάζουμε με airless τον υδατοδιαλυτό μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX, αραιωμένο έως 10% με νερό. Εναλλακτικά, αραιώνουμε το No39 σε αναλογία 1:1 με νερό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι. Η στεγανοποίηση ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ακόμη 2 καθολικών επιστρώσεων με DUROSTICK No39. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει και γίνει βατή η πρώτη.

■ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του στεγανωτικού εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 24 ώρες.
- Για ενίσχυση τοπικά και επιπλέον προστασία, σε σημεία που δέχονται ιδιαίτερες καταπονήσεις (ένωση τοιχοποιίας με κεραμοσκεπή, ντερέδες κ.α.), συνιστάται η εφαρμογή λωρίδων πολυεστερικού υφάσματος DS-50 της DUROSTICK.
- Ακόμη και αν τα κεραμίδια που έχουν τοποθετηθεί ήταν αδιαβροχοποιημένα, η αδιαβροχοποιητική τους δράση διαρκεί έως και 8 χρόνια - οπότε και κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου αδιαβροχοποίηση ή στεγανοποίησή τους.
- Μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή/και κάθε 4-5 χρόνια, θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος στην κεραμοσκεπή, για τον εντοπισμό και την αντικατάσταση τυχόν σπασμένων ή αποκολλημένων σημείων.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και αν χρειαστεί σαπούνι ή απορρυπαντικό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,0kg/m² σε δύο στρώσεις.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

No39 Κεραμιδί



Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό κεραμιδιών

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 1kg, 5kg & 15kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Χρώμα	Κεραμιδί
■ Ειδικό βάρος	1,45±0,05kg/lt
■ Ελαστικότητα (κατά ASTM D 412)	Μετά από ωρίμανση 8 ημερών και σε μεμβράνη πάχους 1mm, η επιμήκυνση κατά τη θραύση βρέθηκε 300%
■ Πλήρης στεγανότητα	7 Atm κατά DIN 1048
■ Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα σε νερό	0,01kg/m ² ·h ^{0.5} (EN 1062-3, απαίτηση EN 1504-2: w< 0,1)
■ Διαπερατότητα s _D σε CO ₂ κατά EN 1062-6	s _D > 50m
■ Υδρατμοπερατότητα s _D κατά EN ISO 7783	s _D =1,17m (υδρατμοπερατό κλάση I, s _D <5m)
■ Αντοχή πρόσφυσης κατά EN 1542	1,0 N/mm ² (απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: 0,8 N/mm ²)
■ Αντοχή στην κρούση κατά EN ISO 6272-1	10Nm (κλάση II)
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +30°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +80°C

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», Τύπος Υ): 40gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 35gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr