

D-100



Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με αντοχή στην υγρασία



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστική, άοσμη ξυλόκολλα επιπλοποιίας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή. Είναι ανθεκτική σε κραδασμούς και στα χτυπήματα των ξύλων. Είναι ιδανική για τη συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσα, ενώ αντέχει στους 115°C για 130 λεπτά, χωρίς να αλλοιώνεται.

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας D3 κατά EN 204/205 και D2F κατά EN 12004 για συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων με δύναμη απόσπασης 5,0 N/mm².

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-100 είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών, όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για ξύλινες σκάλες και ξύλινα δάπεδα, προστατεύοντας τη συγκόλληση από την υγρασία.

Επίσης, χρησιμοποιείται στη ναυπηγική για ξυλουργικές εργασίες εσωτερικά, για συγκόλληση φελλού, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν, ξύλο, MDF, σοβά και τούβλο. Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά ή μαλακά ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, μαόνι, καθώς και σουηδικό.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες και υπολείμματα χρωμάτων.

2. Εφαρμογή

Η κόλλα εφαρμόζεται ως έχει, με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Για τη συσκευασία 'μπιμπερό' (φιάλη), κόψτε το ρουζούνι (μύτη) της συσκευασίας, τόσο, όσο να διασφαλίσετε την ομαλή ροή της κόλλας και

D-100



Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως, κρυσταλλίζε, με αντοχή στην υγρασία

εφαρμόστε τη στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

Εντός 5-10 λεπτών πρεσάρουμε ή σταθεροποιούμε με νταβίδια για 3-5 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η συγκόλληση ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα κόλλας απομακρύνονται με καθαρό, βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή.

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200gr/m².

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, σε κλειστά δοχεία, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 φιαλίδια των 500gr

Δοχείο 4kg

Βαρέλι 125kg (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ Χρώμα	Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
■ Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lit
■ Στερεά κατά βάρος	50% w/w
■ Αραίωση με νερό	Έως 5%
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή σε πρέσα	Έως 115°C για 130 λεπτά
■ Αντοχή σε απόσπαση	5,0 N/mm ² κατά EN 1348
■ Αρχική συγκόλληση	30-35 λεπτά

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr