



Κόλλα γενικής χρήσης



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οικονομική, λευκή, άοσμη κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης. Πυκνόρρευση, ελαστική, αντέχει στους κραδασμούς και τα χτυπήματα.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No36 προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά ξύλα όπως νοβοπάν, MDF, αλλά και φελλό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά.

Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με μελαμίνη.

Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω πλευρών χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων κ.ά.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και υπολείμματα χρωμάτων.

2. Εφαρμογή

Η κόλλα εφαρμόζεται και απλώνεται ισόπαχα με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες. Για εφαρμογές σε μεγάλες επιφάνειες αραιώνουμε με νερό σε αναλογία έως 5%, προσδίδοντας στην κόλλα καλύτερη εργασιμότητα. Εντός 5-10 λεπτών φέρνουμε σε επαφή τα προς συγκόλληση μέρη, πρεσάρωντάς τα για 4-8 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου.

Οι επιφάνειες μπορούν να υποβληθούν σε καταπόνηση ύστερα από 24 ώρες.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα κόλλας απομακρύνονται με καθαρό, βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή.



Κόλλα γενικής χρήσης

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200gr/m².

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επίσημανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 30 τεμ. 180gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 500gr
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)	
■ Σύσταση	Πυκνόρρευστο PVA
■ Χρώμα	Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,32±0,05kg/lt
■ Στερεά κατά βάρος	60% w/w
■ Αραίωση με νερό	Έως 5%
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
■ Αντοχή σε απόσπαση	1,5 N/mm ² , μετά από 48 ώρες (μέτρηση σε μαλακά ξύλα)

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr