

EPOXY PUTTY



Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 2 συστατικών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών εφαρμογών. Η ισχυρή πρόσφυση, η εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία του, τον καθιστά απαραίτητο για χρήση σε υποστρώματα απορροφητικά ή λεία, προκειμένου να ακολουθήσει επένδυση ή βαφή τους. Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες. Προσδίδει λείο φινιρίσμα με υψηλές αντοχές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία RG κατά EN 13888.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το EPOXY PUTTY καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγισης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα, μεταλλικές επιφάνειες κ.ά. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπου είναι απαραίτητη η

επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στοκάρισμα), αλλά και για την εξομάλυνση των επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέδων POLYUREA FLOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY (διαλύτου) και DUROEPOXY FLOOR SF (χωρίς διαλύτες) σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες. Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO κοκκομετρίας έως 2mm με την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους, σκαλοπάτια ή πισίνες και με την πολυουρεθανική ρητίνη QUARTZ DECO PU σε τοίχους και σκαλοπάτια. Είναι επίσης κατάλληλος για εργασίες φανοποιίας.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και υγρασία.

EPOXY PUTTY



Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 2 συστατικών

2. Προετοιμασία εφαρμογής

Σε καθαρό δοχείο αναμειγνύουμε ίση ποσότητα Α και Β συστατικού, αναδεύοντας καλά, έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως το μείγμα.

3. Εφαρμογή

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με σπάτουλα, επιτυγχάνοντας λείο φινίρισμα σε περίπτωση που ακολουθήσει βαφή με εποξειδικά χρώματα ή χρώματα με βάση την πολυουρία.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων στην επιφάνεια, καθώς και αύξηση του χρόνου σκλήρυνσης.
- Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO:

0,3-0,6kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Ως επισκευαστικός στόκος: 1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό και διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 σετ των 2,5kg (A: 1.250gr, B: 1.250gr).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Α' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ	Β' ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
■ Μορφή	Θιξοτροπική πάστα	Θιξοτροπική πάστα
■ Απόχρωση	Μπεζ σκούρο	Μελί
■ Απόχρωση (A+B)	Μπεζ	
■ Ειδικό βάρος	1,60±0,05kg/lit	1,40±0,05kg/lit
■ Αναλογία ανάμειξης Α:Β	1:1 κατά βάρος	
■ Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 ώρες στους 25°C	
■ Τελικές αντοχές	Μετά από 7 ημέρες	
■ Αντοχή στην υγρασία	Άριστη	
■ Στεγανοποίηση	Άριστη	
■ Αντοχή σε οργανικούς διαλύτες	Άριστη	
■ Αντοχή σε αραιά οξέα και αλκάλια	Πολύ καλή	
■ Συρρίκνωση	Μηδενική	
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +30°C	
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -25°C έως +110°C	

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Αντοχή, κατά EN 196-1, σε:	
• κάμψη	32,50 N/mm ²
Αντοχή, κατά EN 12190, σε:	
• θλίψη	60,00 N/mm ²

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr