

D-59



Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμπότισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρασίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και 'εμποδίζει' την εναπόθεση της λασποβροχής.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-59 είναι κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα.

Εφαρμόζεται σε πορώδη αλκαλικά και μη υποστρώματα, καλύπτοντας ακόμη και τριχοειδείς ρωγμές έως 0,2mm σε κεραμίδια, πήλινες γλάστρες, αλλά και σε τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσανίδες, διακοσμητικούς τσιμεντόλιθους κ.ά.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, απορροφητικές, απαλλαγμένες από λασποβροχή, σκόνες, μούχλα κ.ά. Σε κεραμοσκεπές, διακοσμητικά τούβλα που έχουν προσβληθεί από μούχλα, βρύα (πρασινίλες, μαυρίλες), προηγείται καθαρισμός με το ισχυρό καθαριστικό υγρό μούχλας DUROSTICK D-95 CLEANER, με χρήση πλυστικού μηχανήματος ή τρίβοντας με σκληρή βούρτσα.



Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών τούβλων & πήλινων γλαστρών

2. Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, φαρδύ πινέλο ή ψεκάστρα από απόσταση 30-40cm, σε μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 διαδοχικές επιστρώσεις, νωπό σε νωπό. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εφαρμογή της κάθε στρώσης το υλικό εφαρμόζεται ομοιόμορφα έτσι ώστε να μην δημιουργείται περίσσειμά του στην επιφάνεια. Τηρήστε απαραίτητα τις παραπάνω οδηγίες καθώς η μη τήρησή τους πιθανόν να οδηγήσει σε εμφάνιση λευκών κηλίδων στην επιφάνεια του κεραμιδιού που 'αλλοιώνουν' αισθητικά την εμφάνισή του.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αν η επιφάνεια είναι αδιαβροχοποιημένη με κάποιο άλλο αδιαβροχοποιητικό, δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος.

Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν τα κεραμίδια που έχουν τοποθετηθεί ήταν αδιαβροχοποιημένα, η αδιαβροχοποιητική τους δράση διαρκεί έως και 8 χρόνια.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ενδέχεται κεραμικά υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο να εμφανίσουν σκιές κατά την εφαρμογή, οι οποίες όμως εξαφανίζονται μετά το στέγνωμα του υλικού.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,01±0,08kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Στεγανοποίηση	Μετά από 4 ώρες στους 20°C
■ Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5kg/m ² ·h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004 /42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Υ): 30gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr