

DUROFLEX-PU



Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση χωρίς αστάρι σε λείες επιφάνειες, καθώς και σε πολύ πορώδεις με αστάρι PRIMER-PU της DUROSTICK.

Είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λαδώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROFLEX-PU προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε πληθώρα εφαρμογών:

- **Κάλυψη αρμών διαστολής** σε κτίρια, διαδρόμους αεροδρομίων, ενώσεις τσιμεντοσωλήνων ΕΥΔΑΠ, προκατασκευασμένες τοιχοποιίες από μπετόν.
- **Σφράγιση αρμών** σε κάσες παραθύρων και πορτών από αλουμίνιο, σίδηρο, ξύλο και PVC.
- **Περιμετρική στεγάνωση κτιρίων** στις συμβολές εξωτερικών οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.
- **Διαφύλαξη της συγκόλλησης και στεγάνωσης** κατά την τοποθέτηση πλακιδίων, τόσο στην πλήρωση αρμών διαστολής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όσο και στην πλήρωση των αρμών περιμετρικά στις απολήξεις πλακιδίων ή πετρών δαπέδου με τοίχους ή στηθαία, καθώς και σε μπαλκόνια πριν από την κάλυψη των σοβατεπί.
- **Σφράγιση μεταλλικών και ξύλινων κάγκελων** στα σημεία επαφής τους με μάρμαρο, φυσικές πλάκες ή μπετόν σε ταρατσες, μπαλκόνια, τοιχία.

DUROFLEX-PU



Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης

- **Κάλυψη ρωγμών 1-3mm** με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν μετσιμεντοειδή ή πολυουρεθανικά στεγανωτικά της DUROSTICK.
- **Ναυπηγικές εργασίες** σε κάθε ελαστική σφράγιση ή στερέωση πολυεστέρα με ξύλο, ανοξείδωτο ή αλουμίνιο.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες και χρώματα.

Σε επιφάνειες από μπετόν ή σοβά, απομακρύνουμε από τις παρειές του αρμού σαθρά υλικά και σκόνες, με συρματόβουρτσα και απορροφητική σκούπα ή με πεπιεσμένο αέρα και πινέλο. Το βάθος του αρμού προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους του. Ρυθμίζεται με κορδόνι πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο DUROSTICK DS-265, όπου αυτό κρίνεται 'τεχνικά' απαραίτητο. Η χρήση χαρτοταινίας στα όρια του αρμού διευκολύνει τη σωστή οριοθέτηση του σφραγιστικού.

Για καλύτερη πρόσφυση και άρρηκτη συγκόλληση του DUROFLEX-PU, ασταρώνουμε με PRIMER-PU πορώδη υλικά, όπως ξύλο, μάρμαρο, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμίδια κ.ά. Μεταλλικές επιφάνειες καθαρίζονται είτε με white spirit είτε με THINNER 101 της DUROSTICK. Στις γυαλιστερές επιφάνειες, όπως γυαλί, πορσελάνη, ανοξείδωτο κ.ά., δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα.

2. Εφαρμογή

Συνιστάται η εφαρμογή του DUROFLEX-PU σε φύσιγγα, με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK, ή σε 'σαλάμι', με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης DUROSEAL 600 για επαγγελματική χρήση. Κόβουμε το ακροφύσιο λοξά και, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, τον γεμίζουμε χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας, διασφαλίζοντας ότι το σφραγιστικό βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τις παρειές του αρμού. Εάν θέλουμε, όσο παραμένει νωπό το σφραγιστικό, το ψεκάζουμε με διάλυμα νερού και λίγο

απορρυπαντικό πιάτων και λειαίνουμε τη νωπή επιφάνεια με το δάχτυλό μας.

Οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί με PRIMER-PU, θα πρέπει να σφραγίζονται μία ώρα το νωρίτερο έως τρεις ώρες το αργότερο μετά την εφαρμογή του.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit, αμέσως μετά τη χρήση τους.

Τυχόν υπολείμματα του υλικού στα χέρια απομακρύνονται, πριν στεγνώσουν, με βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών BIOCLEAN της DUROSTICK.

Υπολείμματα στις επιφάνειες, καθαρίζονται με ασετόν.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	ΑΡΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ενδεικτικά η φύσιγγα καλύπτει	4x6mm	12,9
	6x6mm	8,6
	8x6mm	6,4
	12x8mm	3,2
	16x10mm	1,9
	20x12mm	1,3

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και δροσερούς χώρους, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 310ml
Χαρτοκιβώτιο 15 σαλάμια των 600ml.

DUROFLEX-PU



Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Βάση	Πολυουρεθάνη
■ Μορφή - Χρώμα	Πολτός - Λευκό, Γκρι
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +30°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C
■ Ειδικό βάρος	1,15-1,19kg/l
■ Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	15-20 λεπτά
■ Ταχύτητα ωρίμανσης	2-3mm/ημέρα (23°C, 50% R.H)
■ Δυνατότητα παραμόρφωσης αρμού	25%
■ Δυνατότητα βαφής	Με υδατοδιαλυτά χρώματα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ 2mm φιλμ	
■ Σκληρότητα SHORE A(3s)	20 κατά DIN 53505
■ Μέτρο Ελαστικότητας 100%	0,2 MPa (N/mm ²) κατά DIN 53504
■ Επιμήκυνση θραύσης	> 600% κατά DIN 53504

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.