

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



Σιλικονούχος βαφόμενος



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λευκό σφραγιστικό, σχεδόν άοσμο, χωρίς διαλύτες, με υψηλή ελαστικότητα που διαρκεί. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση ακόμη και σε πολύ πορώδεις επιφάνειες (σοβά, μπετόν), χωρίς αστάρι.

Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση, δεν επηρεάζεται από το αλκαλικό περιβάλλον των αρμών και βιάζεται αφού στερεοποιηθεί.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις σε οικοδομικές εφαρμογές, πλάτους 1-20mm. Προσφύεται σε όλα σχεδόν τα δομικά υλικά, όπως μπετόν, σοβά, γύψο, τούβλα, ξύλο, αλουμίνιο, βαμμένο σίδηρο κ.ά.

Είναι απαραίτητος σε ελαιοχρωματιστές για την πλήρωση αρμών, αφού καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές σε τοίχους, μετά το αστάρωμα και πριν από τη βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Παλαιά σφραγιστικά, αφού αποξηλωθούν, μπορούν να σφραγιστούν εκ νέου με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ βαφής. Επιπλέον, απαραίτητος σε αλουμινάδες και σε μαραγκούς, για τη σφράγιση αρμών περιμετρικά μεταξύ κάσας και μπετόν ή σοβά, δημιουργώντας, αφού στεγνώσει, επιφάνεια του υλικού έτοιμη για βαφή.

Συνιστάται και για την κάλυψη επιφανειακών ρωγμών 0,5-1mm με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή υλικά (No39, TECHNOPROOF ή DS-220 της DUROSTICK).

■ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Η DUROSTICK προτείνει για στήριξη και στεγανοποίηση περιμετρικά σε κάσες από αλουμίνιο, ξύλο, PVC εσωτερικά, αλλά κυρίως εξωτερικά, το ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 22 αποχρώσεων

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



Σιλικονούχος βαφόμενος

και DUROWOOD DS POLYMER 10 αποχρώσεων ξύλου (ιδανικό και για έγχρωμες αλουμινοκατασκευές).

• Η βαφή του εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα, π.χ. D-80 HYDROSTOP ELASTIC, THERMOELASTIC COLOUR, για αποφυγή ρηγματώσεων στην επιφάνεια του χρώματος.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνες και λάδια. Σαθρά σημεία αρμών απομακρύνονται με στοκαδόρο ή με ειδική σπάτουλα αφαίρεσης σφραγιστικών. Για τοποθέτηση σε αρμούς περιμετρικά σε κάσες, συνιστάται πριν από την εφαρμογή η τοποθέτηση χαρτοταινίας, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή, πριν το υλικό στεγνώσει τελείως.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Η λείανση του υλικού γίνεται με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά τη χρήση, καθαρίστε το ακροφύσιο και τα εργαλεία με νερό.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Δεν συνιστάται για σημεία μόνιμα εμβαπτισμένα στο νερό.
- Δεν συνιστάται η βαφή του με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα υψηλής περιεκτικότητας σε πιγμέντα, γιατί μπορεί να προκληθούν ρηγματώσεις στην επιφάνεια του χρώματος.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 25 φύσιγγες των 280ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Βάση	Ακρυλικό γαλάκτωμα
■ Χρώμα	Λευκό
■ Ειδικό βάρος	1,47±0,05kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +75°C
■ Σκληρότητα Shore-A (3s)	20±3
■ Επιμήκυνση θραύσης	700% κατά DIN 53504
■ Τάση σε 100% έκταση (DIN 53504)	0,15 N/mm ²
■ Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	10-15 λεπτά
■ Χρόνος στεγνώματος	Μία-δύο ώρες (στην αφή), ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος
■ Χρόνος τελικής ωρίμανσης	Μία-τρεις ημέρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr