

D-90



Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολυουρεθανική υπερκόλλα ενός συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, υψηλών προδιαγραφών.

Έτοιμη προς χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση.

Διατίθεται σε παστώδη μορφή και μπεζ χρώμα.

Κατατάσσεται στην κατηγορία D4 κατά EN 204/205.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κορυφαία ποιότητα.
- Υψηλή απόδοση.
- Γρήγορη εφαρμογή - πανίσχυρη συγκόλληση.
- Αντοχή στην υγρασία.
- Υψηλή τελική αντοχή.
- Δεν περιέχει διαλύτες.

- Πολλαπλών εφαρμογών - κόλληση, συναρμογή και στερέωση πολλών και διαφορετικών υλικών.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK D-90 είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για μικροεπισκευές σε εξωτερικούς χώρους που εκτίθενται ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανική για συγκολλήσεις πιθαριών και γλαστρών. Λόγω της ελαφράς διόγκωσής της, αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των υρατ.

Απαραίτητη για συγκόλληση γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολόγηση ξύλινων κουφωμάτων, στερέωση ξύλινων σοβατεπί σε τοίχο, διακοσμητικά



Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών

από πέτρα, κεραμικό, σίδηρο σε σοβά, μπετόν κ.ά.
Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) για μικροεπισκευές σε κάθε σπίτι ή σκάφος.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρά σημεία. Οι πολύ λείες επιφάνειες συνιστάται να τρίβονται με λεπτό γυαλόχαρτο και να ψεκάζονται ελαφρώς με νερό (εάν το περιβάλλον είναι ξηρό και θερμό).

2. Εφαρμογή

Η κόλλα εφαρμόζεται στη μία πλευρά σε κουκίδες ή γραμμές (λωρίδες). Ενώνουμε τα προς συγκόλληση μέρη και πιέζουμε για τουλάχιστον 10 λεπτά ή και χτυπάμε με ένα λαστιχένιο σφυρί, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετατόπιση.

Η στερεοποίηση επιτυγχάνεται ύστερα από 15-30 λεπτά, ενώ η τελική αντοχή έπεται από 24 ώρες, ανάλογα με την υγρασία (η οποία βοηθά στη μείωση του χρόνου).

Συνιστάται η εφαρμογή της D-90 σε φύσιγγα με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν κολλά πολυαιθυλένιο και teflon.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Όσο το υλικό είναι νωπό καθαρίζεται με ασετόν, ενώ όταν στεγνώσει καθαρίζεται δύσκολα και μόνο με μηχανικά μέσα.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 290ml καλύπτει 12-13 τρέχοντα μέτρα όταν εφαρμοστεί σε γραμμή.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε ξηρούς χώρους (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως +25°C), έως 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 σωληνάρια των 80ml σε συσκευασία blister
Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 290ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Πολυουρεθανική πάστα - Μπεζ
■ Ειδικό βάρος	1,45±0,10kg/lt
■ Στερεά κατά βάρος	100% w/w
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

■ Αντοχή σε εφελκυσμό:	
• μέτρηση σε ξύλο	10,0 N/mm ²
• μέτρηση σε πέτρα	11,0 N/mm ²
• μέτρηση σε αλουμίνιο	14,0 N/mm ²

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr