

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλικό αστάρι ενός συστατικού, απαραίτητο για τη βαφή γυαλιστερών μη σιδηρών επιφανειών, όπως αλουμίνιο και γαλβανιζέ. Δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για τα αλκυδικά, υδατοδιαλυτά ή άλλα χρώματα, δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα. Παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αεραγωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, μεταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. Εφαρμόζεται είτε μόνο του σε μία έως δύο επιστρώσεις είτε ως υπόστρωμα για βερνικοχρώματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνουμε επιμελώς σκουριές, λάδια, σκόνες, σαθρά χρώματα με σμυριδόχαρτο και στη συνέχεια αφαιρούμε τα υπολείμματα με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit.

Εφαρμογή

Σε επιφάνειες που θα παραμείνουν μόνο με το αστάρι, 2-3 επιστρώσεις με το ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της DUROSTICK, με διαφορά 4-6 ωρών μεταξύ τους, παρέχουν ολοκληρωμένη αντισκωριακή προστασία. Εάν ακολουθήσει τελική βαφή με ριπολίνη, μία έως δύο επιστρώσεις του προϊόντος είναι αρκετές, ανάλογα με την 'απαίτηση' της βαφής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 201 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml
Δοχείο 2,5lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Θιξοτροπικό υγρό - Γκρι
Ειδικό βάρος	1,23±0,05kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως +35 °C
Αραίωση	Έως 5% με THINNER 201
Μέθοδος εφαρμογής	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Χρόνος στεγνώματος	40 λεπτά (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Επαναβαφή	Μετά από 4-6 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Επαναβαφή με χρώματα	Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Θ: «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού», τύπος Δ): 500gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.