

D-67



Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων με χρήση ταινίας αρμού. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει σε πλάτος έως 15mm. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13963 ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων και κατατάσσεται στην κατηγορία 2B - A1 (απόκτηση μηχανικών αντοχών με χημική αντίδραση και τη βοήθεια του αέρα μη εύφλεκτο).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-67 είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα βιδών στήριξης των γυψοσανίδων. Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων

σε επίπεδες επιφάνειες, καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σταθερές και απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά σημεία. Οι βίδες στήριξής τους δεν πρέπει να εξέχουν. Συγκεντρώνουμε τα εργαλεία χρήσης, όπως βιδοσπάτουλα 15cm, σπάτουλα στοκαρίσματος 20cm και φινιρίσματος 28cm. Η αρμολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και με θερμοκρασία όχι κατώτερη των +8°C και όχι ανώτερη των +30°C. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε δάπεδα που μπορεί να αποβάλλουν υγρασία. Η υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε σταδιακά το υλικό σε καθαρό δοχείο με νερό (ποτέ το νερό στο υλικό), σε αναλογία 20kg DUROSTICK D-67 προς 10,0lt νερό (2,5lt προς 5kg). Ανακατεύουμε με μυστράκι ή σπάτουλα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής

D-67



Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

πηκτική μάζα, χωρίς σβώλους, κατάλληλη για στοκάρισμα. Το έτοιμο μείγμα παραμένει εργάσιμο έως 45 λεπτά. Στοκάρουμε τους αρμούς δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για να ακολουθήσει η τοποθέτηση της ταινίας (γάζας), πιέζοντας ελαφρά με τη σπάτουλα έως ότου ενσωματωθεί. Η κάθε στρώση που ακολουθεί θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη. Λειαίνουμε την τελική επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρούμε τη σκόνη, προκειμένου να ακολουθήσει αστάρωμα και βαφή της επιφάνειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το D-67 πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους με κανονικά επίπεδα υγρασίας.
- Το υλικό όταν αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν αναμειγνύεται ξανά με νερό.
- Αμέσως μετά το τέλος της εργασίας, τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό και να κλείνονται καλά τα ήδη ανοιχτά σακιά.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μετά την αρμολόγηση, για απόλυτα λεία επιφάνεια, ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX και εφαρμόζουμε τον υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P της DUROSTICK. Ακολουθεί αστάρωμα και βαφή της τοιχοποιίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

100-150gr ανά τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 8 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας την ετικέτα ή τη συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 600kg
- Χαρτόσακος 20kg σε παλέτα 1.200kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Μορφή - Χρώμα	Κονία με βάση τη γύψο - Γκρι ανοιχτό
Τοξικότητα	Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	0,74±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	2,00±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου	0,12mm
Απαιτήση σε νερό	10,0lt ανά 20kg κονιάματος
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +30°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -25°C έως +80°C
Χρόνος ζωής στο δοχείο	45 λεπτά



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr