

D-3



Κόλλα υαλότουβλων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών αντοχών, κατάλληλη για υαλότουβλα. Διακρίνεται για την άριστη εργασιμότητά της, την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τον παγετό. Δεν 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες και δεν συρρικνώνεται.

Οι αρμολογημένες επιφάνειες προστατεύονται από την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών και παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες στον χρόνο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G) κατά EN 998-2.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κόλλα DUROSTICK D-3 εφαρμόζεται για συγκόλληση και αρμολόγηση υαλότουβλων κάθε τύπου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί σιδηρός σπλισμός, πρέπει να επικαλυφθεί περιμετρικά πλήρως με το κονίαμα.

Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1 μέρος γαλάκτωμα προς 2 μέρη νερό, αυξάνει την ευκαμψία της κόλλας, διασφαλίζοντας άριστη 'συμπεριφορά' στις συστολοδιαστολές και τις φυσικές ή τεχνητές δονήσεις. Επιπλέον, μειώνεται το πορώδες της αρμολόγησης, με αποτέλεσμα να μην επικολλάται η λασποβροχή ή άλλοι ρύποι.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Τα υαλότουβλα πρέπει να είναι στεγνά, απαλλαγμένα από σκόνες, λάδια κ.ά.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 5,5-6,0lt νερό (1,1-1,2lt προς 5kg) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το



Κόλλα υαλότουβλων

μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και ανακατεύουμε περιοδικά, χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού.

Το έτοιμο υλικό εφαρμόζεται με μυστρί.

Η αρμολόγηση ακολουθεί με τα περισεύματα του υλικού από τη συγκόλληση ή, εάν απαιτείται αντίθεση σε χρωματισμό, με αρμόστοκο πλακιδίων DUROSTICK 5-20mm που διατίθεται σε 4 ανεξίτηλες αποχρώσεις.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

12-15kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των υαλότουβλων.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χαρτόσακος βαλβίδας 25kg: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Πλαστική συσκευασία 5kg: 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 σακούλες 5kg σε παλέτα 720kg

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 20°C και 65% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Τσιμεντοειδής κονία - Λευκό
■ Μέγιστη διάμετρος κόκκου	0,6mm
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,40±0,05kg/lt
■ Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	1,80± 0,05kg/lt
■ Απαιτήση σε νερό	5,5lt νερό σε 25kg κονία
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -35°C έως +90°C
■ Χρόνος ζωής στο δοχείο	Περίπου 2,5 ώρες
■ Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής	Περίπου 10 λεπτά
■ Χρόνος μικρορυθμίσεων	5-8 λεπτά

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:	
• κάμψη	4,40±1,00 N/mm ²
• θλίψη	20,00±1,50 N/mm ²
■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:	
• πρόσφυση	≥ 0,80±0,10 N/mm ²
■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά EN 1015-18	≤ 0,30kg/m ² ·min ^{0,5}
■ Αντίδραση στη φωτιά	Class A1

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr