

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ



Τελικής στρώσης



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εργολαβικός μαρμαροσοβάς, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών και κρυσταλλική μαρμαρόσκονη, με μέγιστο κόκκο έως 1,0mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Δουλεύεται εύκολα, δεν 'κρεμάει' και δεν παρουσιάζει σκασίματα και 'πεταλίδες' μετά την ωρίμανσή του. Παρέχει τη δυνατότητα διαπνοής στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc1 κατά EN 998-1.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε τοιχοποιίες που έχουν ήδη περαστεί με σοβά βασικής στρώσης, παραδοσιακό ή τυποποιημένο και μετά την πάροδο τουλάχιστον

7 ημερών από την εφαρμογή τους. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του σοβά, οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και να διαβρέχονται επιμελώς πριν από την εφαρμογή του.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 5,5lt νερό, χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή μηχανή σοBATίσματος.

Ο σοβάς διαστρώνεται ομοιόμορφα στον τοίχο σε πάχη 4-5mm, με μυστρί ή φραγκόφτυαρο ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης. Όταν ο σοβάς 'τραβήξει',



Τελικής στρώσης

τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρό υγρό αφρώδες τριβίδι σοβάδων, με κυκλικές κινήσεις.
Για πολύ λείο φινίρισμα, συνεχίζουμε το τρίψιμο με στεγνό σφουγγάρι.

■ ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η διαβροχή του σοβά μετά την εφαρμογή του, προς αποφυγή αφυδάτωσης.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και οι μηχανές καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 6,0kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.500kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Συνθήκες μετρήσεων 20 °C και 65% R.H.)

■ Μορφή - Χρώμα	Τσιμεντοειδής μαρμαροκονία - Λευκό
■ Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,60±0,05kg/l
■ Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος	1,75±0,05kg/l
■ Μέγιστη διάμετρος κόκκου	Έως 1,0mm
■ Απαιτήση σε νερό	5,5lt νερό σε 25kg κονία
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +90°C
■ Χρόνος ζωής στο δοχείο	3 ώρες
■ Μέγιστο πάχος εφαρμογής	Έως 10mm/στρώση

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:	
• κάμψη	1,50±0,50 N/mm ²
• θλίψη	3,50±1,00 N/mm ²
■ Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:	
• πρόσφυση	0,70±0,10 N/mm ²
■ Τριχοειδής απορρόφηση νερού (c) κατά EN 1015-18	≤ 0,40kg/m ² ·min ^{0,5}
■ Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19	μ 15/35
■ Θερμική αγωγιμότητα λ _{10, dry} κατά EN 1745 (Πιν. Α.12)	0,70 W/m·K
■ Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1	Euroclass A1

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr