

D-16 HYDROSTOP



Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διάφανο υγρό εμποτισμού σιλοξανικής βάσης, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micro technology). Κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση και την προστασία τσιμεντοειδών αρμόστοκων πλακιδίων, από την υγρασία και τον παγετό. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και διατηρεί το χρώμα τους 'ζωντανό' χωρίς να επηρεάζεται από τον συχνό καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. 'Αποτρέπει' την απορρόφηση λεκέδων από καφέ, κρασί, αναψυκτικά, λάδια, μελάνι, ρύπους κατοικιδίων, λάσπες, λασποβροχή κ.ά. Οι αρμοί που παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγμές από συστολοδιαστολές, λόγω υψηλής θερμοκρασίας ή παγετού, στεγανοποιούνται, με αποτέλεσμα να προστατεύονται από την απορρόφηση υγρασίας και νερού (με δύο επιστρώσεις D-16 HYDROSTOP).

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ετοιμο προς χρήση - ευκολία εφαρμογής.
- Εξαιρετική υδαταπωθητικότητα και προστασία.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα & σφράγιση τριχοειδών ρωγμών.
- Προστασία και διατήρηση της απόχρωσης των αρμόστοκων.
- Άμεση αποτελεσματικότητα μετά την εφαρμογή.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το D-16 HYDROSTOP προστατεύει αποτελεσματικά τους αρμόστοκους από την εκροή αλάτων που δημιουργούνται λόγω της απορρόφησης υγρασίας στους αρμούς.

Η εύχρηστη συσκευασία του, διευκολύνει την εφαρμογή σε αρμούς πλακιδίων, γρανιτών, φυσικών ή τεχνητών πετρών και υαλότουβλων.

D-16 HYDROSTOP



Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Καθαρίζουμε επιμελώς με βρεγμένο σφουγγάρι τους αρμούς.

- Εάν είναι λεκιασμένοι, συνιστάται η χρήση του βιοδιασπώμενου πολυκαθαριστικού γενικής χρήσης BIOCLEAN της DUROSTICK.

- Εάν είναι έντονα λεκιασμένοι ή αποχρωματισμένοι, καθαρίζουμε (ξύνουμε) επιφανειακά με την ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ και σκουπίζουμε σκόνη και βρωμιές.

- Εάν υπάρχουν οικοδομικά κατάλοιπα, χρησιμοποιούμε ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK (μετά την παρέλευση τουλάχιστον 20 ημερών από την αρμολόγηση). Αφού ανακινήσουμε το δοχείο, τρυπάμε με μία καρφίτσα το πάνω μέρος στο ρουξούνι της συσκευασίας. Δεν κόβουμε με μαχαίρι ή ψαλίδι, διότι έτσι δεν ελέγχεται η ροή του κατά την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή

Πιέζουμε ελαφρά το δοχείο, επιτρέποντας τη ροή όσης ποσότητας χρειάζεται για να καλυφθεί ο αρμός. Η επόμενη επίστρωση εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει νωπή.

Τυχόν υπολείμματα κατά την εφαρμογή καθαρίζονται με στεγνό και μαλακό πανί χωρίς χνούδι όσο είναι ακόμα νωπό ή με ασετόν αν προλάβει και στεγνώσει.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/25-50m² ανά στρώση, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εάν υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές στους αρμούς, συνιστάται να εφαρμοστούν άλλες δύο επιστρώσεις, νωπό σε νωπό.

- Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά την αρμολόγηση.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 500ml

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	0,77±0,04kg/lt
■ Στιλπνότητα	Ματ
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -30°C έως +80°C
■ Δυνατότητα διαπνοής	Τουλάχιστον 80% της αρχικής
■ Βατότητα	Μετά από 12 ώρες
■ Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης	2 χρόνια (εξωτερική αδιαβροχοποίηση) 5 χρόνια (εσωτερική αδιαβροχοποίηση)
■ Συντελεστής απορρόφησης νερού	W ≤ 0,5 kg/m ² /h

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η: «Συνδεδετικά Αστάρια», Τύπος Δ): 750gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749gr/lt Π.Ο.Ε.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr