



Βενζινόκολλα γενικής χρήσης



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης (διπλής επάλειψης), με βάση το νεοπρένιο και συνθετικές ρητίνες σε συστήματα διαλυτών. Παρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή παραμορφωτικές τάσεις.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No69 είναι κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες πλαστικών σκαφών κ.ά. Κολλά δέρμα, δερματίνη, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα, χαρτόνι κ.ά. μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες.

Απαραίτητη για επισκευές στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το σκάφος, σε πρακτική συσκευασία σωληνάριο των 70ml και κουτί των 125gr.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη, να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους και να μην αφήνουν κενά.

2. Εφαρμογή

Αλείφουμε με πινέλο ή σπάτουλα ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες και αφήνουμε να 'τραβήξει' για 15 περίπου λεπτά.

Για επιδιορθώσεις σε δέρμα ή λάστιχο, συνιστάται να προηγείται ελαφρύ γυαλοχαρτάρισμα.

Στη συνέχεια, πιστάρουμε ή πρεσάρουμε τις δύο επιφάνειες. Σε μία ώρα η κόλλα έχει αποκτήσει το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές.



Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το πινέλο και τα χέρια καθαρίζονται με βενζίνη.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300gr/m².

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές.
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευασία θα πρέπει να σφραγίζεται καλά ύστερα από κάθε χρήση.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 σωληνάρια των 70ml
Χαρτοκιβώτιο 48 τεμ. 125gr
Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 250gr
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500gr
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1kg
Δοχείο 5kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Χρώμα	Ανοιχτό μπλεζ
■ Ειδικό βάρος	0,81±0,06kg/lt
■ Ιξώδες	1.300±200 cP Spindle:No 3, Speed: 20 rpm στους 25°C
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -20°C έως +65°C

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr