



Ανθεκτική στη μούχλα



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.

Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να 'σκάει' ή να ξεφλουδίζει.

Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ χρησιμοποιείται, **χωρίς αστάρι**, σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα

αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα κ.ά., για τη σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Είναι απαραίτητη για τη σφράγιση αρμών σε πάγκους κουζίνας, ανοξείδωτους νεροχύτες, περιμετρικά σε νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, βιομηχανικούς χώρους κ.ά, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων.

Συνιστάται για τη σφράγιση και συναρμολόγηση κατασκευών από τζάμι, αλλά και για πληθώρα υδραυλικών, ψυκτικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

■ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε μάρμαρο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), teflon, ενυδρεία.
- Δεν επιδέχεται βαφή.



Ανθεκτική στη μούχλα

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται πρέπει να είναι σταθερές, στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια και σκόνες. Για τοποθετήσεις χωρίς προβλήματα καθαρισμού από υπολείμματα, συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας κατά μήκος της εφαρμογής της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή

Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Η λείανση γίνεται εντός 10 λεπτών με σπάτουλα ή με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό με απορρυπαντικό πιάτων.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τυχόν υπολείμματα στα εργαλεία και τα χέρια, καθαρίζονται με BIOCLEAR βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών της DUROSTICK, όσο η σιλικόνη είναι νωπή.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6x6mm.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 σωληνάρια των 80ml (διάφανη, λευκή)
Χαρτοκιβώτιο 25 φύσιγγες των 280ml (διάφανη)
Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 280ml (λευκή, μαύρη, γκρι, καφέ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Χρώμα	Διάφανο, λευκό, μαύρο, γκρι, καφέ
■ Ειδικό βάρος	0,96±0,05kg/lt
■ Βάση	Εστέρας οξικού οξέος
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
■ Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -40°C έως +100°C
■ Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	6 λεπτά
■ Ταχύτητα ωρίμανσης	2-3mm/ ημέρα στους 23°C και 50% σχετική υγρασία
■ Σκληρότητα Shore - A(3s)	18
■ Μέτρο Ελαστικότητας 100%	0,4 MPa (N/mm ²) κατά DIN 53504
■ Αντοχή σε εφελκυσμό	1,5 MPa (N/mm ²) κατά DIN 53504
■ Επιμήκυνση θραύσης	550% κατά DIN 53504
■ Αντίσταση στους μύκητες	ISO 846 A+B

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr