

DUROLIN 250



Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες και βινυλικές ταπετσαρίες



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη σε μορφή σκόνης, για συγκόλληση χάρτινων και βινυλικών ταπετσαριών σε τοίχους.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη αραίωση μόνο με νερό.
- Υψηλή απόδοση.
- Ευκολία εφαρμογής.
- Γρήγορο στέγνωμα, χωρίς λεκέδες.
- Εξαιρετική πρόσφυση και αρχική δύναμη συγκόλλησης.
- Ανθεκτική στην υγρασία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
- Ανθεκτική στα αλκάλια των ασβεστοκονιαμάτων, γυψοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROLIN 250 παρέχει τη δυνατότητα υψηλής συγκόλλησης όλων των χάρτινων και βινυλικών

ταπετσαριών, καθώς και ταπετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω σε απορροφητικά υποστρώματα. Κατάλληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και υφασμάτινες, βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι συμπαγείς, ομοιόμορφα απορροφητικές, στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια, ελεύθερες από σκόνες, σαθρά σημεία και απόλυτα επίπεδες. Για μη επίπεδες επιφάνειες προτείνεται η εφαρμογή του υπέρλεπτου στόκου σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P ή του καλυπτικού στόκου σπατουλαρίσματος POWDER COAT της DUROSTICK, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας. Τοιχοποιίες με αποχρώσεις που μπορεί να διαπεράσουν την ταπετσαρία βάφονται με λευκό χρώμα. Φουσκωμένα ή ξεφλουδισμένα χρώματα απομακρύνονται επιμελώς. Το ποσοστό υγρασίας

DUROLIN 250



Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες και βινυλικές ταπετσαρίες

πρέπει να είναι αυτό που ορίζεται από τον κατασκευαστή της ταπετσαρίας. Εάν υπάρχει ήδη ταπετσαρία, αφαιρέστε την με διαβρωτικό ταπετσαρίας ή με χλιαρό νερό. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα προηγείται αστάρωμα με το ίδιο υλικό.

2. Εφαρμογή

Αδειάζουμε το σακουλάκι σε καθαρό δοχείο με κρύο νερό, σύμφωνα με την ενότητα 'ΑΡΑΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ', ανακατεύοντας καλά για 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 20-30 λεπτά, επαναλαμβάνουμε την ανάδευση. Η κόλλα είναι έτοιμη για χρήση. Απλώνουμε την κόλλα ομοιόμορφα στο πίσω μέρος της ταπετσαρίας με καθαρή και μαλακή βούρτσα (πατρόγκα), τηρώντας τον χρόνο μουλιάσματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τοποθετούμε στον τοίχο και πιέζουμε με ρολό από επάνω προς τα κάτω και από το κέντρο προς τις άκρες για να φύγει η περίσσεια της κόλλας. Τα υπολείμματα της καθαρίζονται άμεσα με καθαρό νερό και σφουγγάρι ή με υγρό πανί.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

■ ΑΡΑΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ως αστάρι: 200gr/8lt νερού/60-80m²

Χάρτινες και βινυλικές ταπετσαρίες: 200gr/4,8lt νερού/25-30m²/5-6 ρολά*.

*Ρολό διαστάσεων 10x0,53m.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, για 48 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε τοίχους με ανερχόμενη υγρασία. Αν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας πρέπει να επιδιορθωθεί με το επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό DUROSTICK D-1 και να τον αφήσετε να στεγνώσει.
- Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος για τοποθέτηση μη πορωδών ταπετσαριών επάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες.
- Ταπετσαρίες σε ρολά πρέπει να ανοιχτούν και να απλωθούν αρκετή ώρα πριν την τοποθέτησή τους για να εγκλιματιστούν στη θερμοκρασία του χώρου εφαρμογής και να 'ισιώσουν' από το δίπλωμα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 σακουλάκια των 200gr.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Σύνθεση - Μορφή	Μεθυλοκυτταρίνη - Σκόνη
■ Μορφή - Χρώμα έτοιμης πάστας	Παχύρρευστη πάστα - Διάφανο
■ pH πάστας	Ουδέτερο, pH περίπου 7-8
■ Διαλυτότητα	30 λεπτά σε κρύο νερό
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10°C έως +30°C και σχετική υγρασία αέρα < 65%

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr